



ARGILUM-60

A ARGILUM-60 é uma argila sinterizada com 60% de alumina especialmente desenvolvida para atender o mercado de refratários e de microfusão.

Valores Típicos Propriedades Químicas e Físicas

Al_2O_3	61,5%
SiO_2	31,8%
Fe_2O_3	1,90%
TiO_2	2,20%
K_2O	1,80%
Massa Específica Aparente (MEA)	2,75 g/cm ³
Porosidade Aparente (PA)	10,5%
Absorção d' Água (AA)	3,60%

Embalagem: A ALPHALUM comercializa seus produtos em big-bags de 1200 Kg ou em sacarias de 25 Kg.

Granulometrias Típicas Faixas Grossas

Malha	5/16x4	4/10	8/20	10/30	12/30	16/30	18/40	18 MF
# 5/16 (7,94 mm)	10% Max							
# 1/4 (6,35 mm)	2% a 37%							
# 4 (4,75 mm)	Livre	15% Max						
# 5 (4,00 mm)		2% a 37%						
# 8 (2,36 mm)			5% Max					
# 10 (2,00 mm)		Livre	2% a 25%	10% Max				
# 12 (1,70 mm)				2% a 30%	20% Max			
# 14 (1,40 mm)					15 a 35%			
# 16 (1,18 mm)						5% Max		
# 18 (1,00 mm)						2% a 48%	5% Max	5% Max
# 20 (0,85 mm)			Livre				2% a 40%	2% a 40%
# 30 (0,60 mm)				Livre	Livre	Livre		
# 40 (0,425 mm)							Livre	
Finos	30% Max	10% Max	5% Max	5% Max	5% Max	2% Max	2% Max	

Contato: Avenida Dr. José Bonifácio Coutinho Nogueira, 150 – Térreo
Condomínio Galleria Plaza, Campinas, Brasil, CEP 13.091-611
Celular: +55 (19) 99215-6187 E-mail: contato@alphalum.com.br